

Toldo Pentágono - 10x10 m / TS-006

Vista General:



Características Funcionales:

Toldo que nos ofrece una gran solución para protegernos de la intemperie y del calor del sol.

Son de estructuras ligeras, fabricadas en HDPE. Este material es tensado por pilares o sobre una estructura existente.

Además, nos entrega una imagen estética y moderna, rentabilizando los espacios adaptándose a distintos entornos.

Medidas	10 x 10 x 5.0 (3.5) [m]
Peso	-----

Dimensiones Instalado:

- > Alto máximo de postes: 5.0 [m] / Tela: 4.9 [m].
- > Alto mínimo de postes: 3.5 [m] / Tela: 3.0 [m].
- > Dimensiones entre postes esquineros: 10 x 10 [m].

Fundaciones:

Fundación de 1.25 x 1.25 x 1 [m] de profundidad con hormigón G20

Componentes:

- > Postes / 5 unidades.
- > Herrajes / 5 tipologías.
 - > Argollas.
 - > Grillete Lira.
 - > Tensor Tubular con Vaina 12 [mm].
 - > Grilletes Rectos.
 - > Cable de Acero Inoxidable.
- > Telas / 3 unidades.

Especificaciones Acero:

- > Cañería ASTM A-53 Galvanizada Ø 6" x 5 mm.
- > Herrajes en Acero Inoxidable AINSI 304 o AINSI 316, o acero galvanizado/forjado de alta resistencia.
- > Cable de Acero Inoxidable en construcción de 6x9 alma de fibra.
- > Placa de Fijación para Tela en Acero de 10 mm y argolla de hierro macizo de 1/2".

Especificaciones Tela:

- > Tela de polietileno virgen de alta densidad con estabilizadores UV.
- > Pigmentos con rango 7 - 8 en la escala de resistencia del color en exteriores. Esta escala indica la capacidad del pigmento para oponerse a la decoloración por efecto de la radiación UV.
- > Tejido en monofilamento y cinta dando mucha estabilidad dimensional. Tricotado de forma de asegurar que el material no se abrirá al ser cortado.
- > Factor de sombra hasta 95%.
- > Factor de bloque UV hasta 97%
- > Temperatura mínima menor a 25°C (-25°C).
- > Temperatura máxima de 70°C.
- > Peso específico de 190 y 340 gramos por metro cuadrado (según tipo de tela).
- > Esperanza de vida mínima de 10 años expuesta al sol de forma permanente.
- > Grosor de tela entre 1.2 y 1.6mm (según tipo de tela).

Protección Postes:

Primer Tratamiento:

- > Galvanizado en caliente.
- > Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, el galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (μm) micrones de espesor.

Segundo Tratamiento:

- > Pulido mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.

Tercer Tratamiento:

- > Desengrase Químico, controlado térmicamente a 60°C.
- > Enjuague por agua.

Cuarto Tratamiento:

- > Fosfatizado, Fozin 2 anclaje de pintura.
- > Enjuague con agua

Terminación Superficial:

Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:

- > Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 μm . (± 20), con protección Anti UV.
- > Aplicación de recubrimiento COPPERTECH.

¡IMPORTANTE!

Considerar para instalar que la punta más baja de la tela debe apuntar al norte.